




## МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ МБК-Г-85

-  Защита от атмосферных воздействий
-  Теплостойкость до 85 °С
-  В соответствии с ГОСТ



### ОПИСАНИЕ:

Мастика битумная кровельная применяется для гидроизоляции строительных конструкций и фиксации кровельных материалов, содержащих битум (рубероид).

### СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Самарская мастика МБК-Г-85 представляет собой однородную массу, состоящую из битума нефтяного, наполнителя и пластификатора.

Перед применением мастика требует предварительного нагревания, применяется в горячем виде.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Теплостойкость в течение 5ч. не менее            | 85 °С           |
| Температура размягчения не ниже                  | 88 - 92 °С      |
| Гибкость при температуре 18 °С ± 2 °С на стержне | диаметром 30 мм |
| Содержание волокнистого наполнителя по массе     | 12 - 15 %       |
| Содержание пылевидного наполнителя по массе      | 25 - 30 %       |
| Содержание воды                                  | отсутствует     |

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в закрытом помещении.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

### УПАКОВКА:

Бумажные мешки с противoadгезионной прослойкой массой нетто 40 кг.